



iQ Top

Klimaregulierungsputz



Typ/Bezeichnung	Verfügbarkeit	
	Anz. je Palette	35
	VPE	20 kg
	Gebinde-Typ	Papiersack
	Gebinde-Schlüssel	20
	Art.-Nr.	
altweiß	0228	■

Verbrauch

Ca. 6 kg/m²/cm Schichtdicke



Anwendungsbereiche

- Armierungs- und Oberputz im iQ-Therm-System
- Energetische Verbesserung von Außenwänden



Eigenschaften

- Klimaregulierend
- Wasserdampfdurchlässig
- Hoch kapillaraktiv
- Hohes Feuchtespeichervermögen
- Einlagige Auftragsdicke bis 10 mm
- Zweilagige Auftragsdicke bis 15 mm



Produktkenndaten

Schichtdicke	Einlagig bis 10 mm Zweilagig bis 15 mm
Schüttdichte	Ca. 0,8 kg/dm ³
Druckfestigkeitsklasse	CS II (1,5-5,0 N/mm ²)
W ₈₀	0,0146 m ³ /m ³
W _{sat}	0,76 m ³ /m ³
Wärmeleitfähigkeit λ	0,111 W/(m·K)
Wasseranspruch	6,5 - 7,5 l/20 kg
Aw-Wert / Wasseraufnahmekoeffizient	0,834 kg/(m ² h ^{0,5})
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ 12
Brandverhalten	Klasse A1

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Zertifikate

- [AbP P-3792/400/11-MPA BS_Brandverhalten DIN 4102-B1_gültig bis 01.02.2020](#)


Mögliche Systemprodukte

- [iQ Fill \(0232\)](#)
- [iQ Paint \(0237\)](#)
- [iQ Fill Q4 \(0233\)](#)
- [Tex 6,5/100 \(0236\)](#)
- [Remmers Innendämm-Systeme](#)

Arbeitsvorbereitung

- **Anforderungen an den Untergrund**
Tragfähig, sauber und staubfrei.
- **Vorbereitungen**
Untergrund mattfeucht vornässen.


Zubereitung



- **Anmischung**
Wasser in ein sauberes Gefäß vorlegen und Trockenmörtel zugeben.
Mittels Mischwerkzeug ca. 3 Minuten intensiv und homogen bis zur Erreichung einer verarbeitungsgerechten Konsistenz anmischen.
Bei Bedarf etwas Wasser zugeben.
Reifezeit ca. 10 Minuten
Nachmischen und bei Bedarf etwas Wasser zugeben.



Verarbeitung



■ **Verarbeitungsbedingungen**

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C

Niedrige Temperaturen verlängern, hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit.

■ **Verarbeitungszeit (+20 °C)**

Ca. 30 Minuten

Kontaktschicht

Produkt mit geeignetem Werkzeug als Kontaktschicht auftragen.

Armierungsschicht

Material mit einer Zahnkelle in einer Schichtdicke von 5-6 mm aufziehen.

Armierungsgewebe im oberen Drittel des Putzes einbetten, Gewebekanten mind. 10 cm überlappen.

Oberflächengestaltung

Zweite Lage frisch in frisch aufbringen.

Oberfläche mit geeignetem Werkzeug glätten.

Nachbearbeitung der Oberfläche nach Ansteifen.

Vorbereiten der Oberfläche für nachfolgende Schichten nach ausreichender Trocknung mit Gitterrabort.

Verarbeitungshinweise

Angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitbar gemacht werden.

Frische Mörtelflächen mind. 4 Tage vor zu schneller Austrocknung, Frost und Regen schützen.

Haarrisse/Schwindrisse sind unbedenklich und nicht zu bemängeln, da sie die Eigenschaften nicht beeinträchtigen.

An den Ecken bei Gebäudeöffnungen zusätzliche Diagonalarmierung einarbeiten.

Hinweise

Nicht auf rückwärtig durchfeuchteten Untergründen arbeiten.

Der sich nach der Trocknung und Erhärtung einstellende Farbton ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Verarbeitungsmethode. So wirkt eine frisch geglättete Oberfläche, im Vergleich zu einer spät geglätteten oder aufgerauten Oberfläche, heller. Unterschiedliche Körnungen des gleichen Artikels können zu geringen Abweichungen des Farbtons führen. Rückwärtig durchfeuchtete Untergründe können Verfärbungen verursachen.

Kann Spuren von Pyrit (Eisensulfid) enthalten.

Nicht bei gipshaltigen Untergründen einsetzen!

Anmachwasser muss Trinkwasserqualität haben.

Chromatarm gemäß RL 2003/53/EG.

Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.

Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.



Arbeitsgeräte / Reinigung

Mischwerkzeug, Kelle, Glättkelle, Zahnkelle, Abziehlatte (Alu), Putzkamm, Besen, Filzbrett



Arbeitsgeräte im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Remmers Werkzeuge

- [Messeimer \(4241\)](#)
- [Mischgefäß \(4030\)](#)
- [Collomix® Rührer KR \(4292\)](#)
- [Collomix® HEXAFIX® Nachrüstadapter \(4283\)](#)
- [Remmers Quirlex \(4282\)](#)
- [Abdeckpapier \(5019\)](#)
- [XXL coating knife \(4437\)](#)
- [Glättkelle \(4117\)](#)
- [Glättkelle duo \(4118\)](#)
- [Feinputzkelle -FLEXIS ONE- \(4233\)](#)
- [Glättkelle \(4004\)](#)
- [Easy Grip Handschuhe \(496301\)](#)
- [Reibebrett Latex \(4548\)](#)

Lagerung / Haltbarkeit

Trocken, in ungeöffneten Gebinden, 12 Monate.



Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

ZP1

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abguss leeren.

Leistungserklärung

- [Leistungserklärung GBI P 44-1](#)



CE-Kennzeichnung



Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

09
GBI P 44-1
EN 998-1: 2010-12
0228

Mörtel nach Eignungsprüfung mit einer Trockenrohdichte des Festmörtels $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$

Brandverhalten:	Klasse A1
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)
Wasseraufnahme:	W0
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 12$
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, \text{dry}}$):	$\leq 0,11 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50%
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	Beständig, bei Verwendung gemäß TM
Gefährliche Substanzen:	NPD

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.