

Technisches Merkblatt  
 Artikelnummer 2390-91



# Aidol Treppen- & Parkettlack

Einkomponentiger, wasserbasierter Versiegelungslack auf Basis hochwertiger PU-/Acrylatdispersion für die Verarbeitung im Roll- und Streichverfahren.

## Anwendungsgebiete

Holzfußböden, Parkett und Holztreppe im privat genutzten Innenbereich. Auch für Möbel und Innentüren geeignet. Insbesondere zur Verwendung durch den privaten Endverbraucher.

## Produktkenndaten

Glanzgrad:	2390 seidendglänzend 2391 seidenmatt
Geruch:	arttypisch, nach Trocknung geruchlos
Lieferform:	Weißblechgebinde 0,75 l; 2,5 l
Farbton:	farblos

## Produkteigenschaften

Aidol Treppen- & Parkettlack zeichnet sich durch gleichmäßige Fülle und guten Verlauf aus. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten und geruchsarm. Das Holz wird durch eine robuste und strapazierfähige Oberfläche geschützt. Geprüft nach DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug.

## Verarbeitung

Das Holz muss gut geschliffen (Körnung 100-120) sowie trocken, sauber und fettfrei sein. Fettige oder harzhaltige Hölzer mit Verdünnung abwaschen. Altanstriche sorgfältig anschleifen. Zulässige Holzfeuchte: 8-12 %. Aidol Treppen- & Parkettlack wird mit einem Acrylpinsel oder einer Wasserlackrolle (kurzflorige Mohair- oder Flockwalze) verarbeitet. Bei der Verarbeitung im Rollverfahren können 5 % Wasser zur Verbesserung des Verlaufs zugegeben werden. Vor Gebrauch gut aufrühren. Für eine alltagstaugliche strapazierfähige Versiegelung wird ein dreimaliger Lackauftrag empfohlen. Durch einen Probeanstrich sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen. Aidol Treppen- & Parkettlack nicht direkt auf den Untergrund schütten, weil sonst Flecken entstehen können. Nicht mehr als 2 Anstriche pro Tag vornehmen. Nicht unter 15°C verarbeiten (Material- und Oberflächentemperatur).

### Hinweise

Versiegelte Fußböden und Treppen sollten täglich mit einem Haarbesen oder Mopp von Staub und losem Schmutz befreit werden. 1x wöchentlich sollte nebel-feucht gewischt werden, dabei Aidol Treppen- & Parkettpflege (Art.-Nr. 2393) dem Wischwasser zusetzen.

### Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen. Reinigungsreste sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

### Verbrauch / Einbringmenge

100 - 120 ml/m<sup>2</sup> für 1 Anstrich. Bei starker Beanspruchung sollten mindestens 3 Anstriche aufgebracht werden.

### Trocknung

staubtrocken: ca. 1 Stunde  
griffest: ca. 2 Stunden  
überarbeitbar: ca. 4 Stunden

Volle Belastbarkeit nach 7 Tagen. Praxiswerte bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Während der Verarbeitung und Trocknung für eine gute Belüftung sorgen. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

### Verdünnung

Falls erforderlich mit Wasser (5-10 %).

### Lagerfähigkeit

In geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei mindestens 2 Jahre.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

### VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 90 g/l VOC.

### Sicherheitskenndaten

Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Giscode: W3

### Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

### Kennzeichnung

WGK: 1  
ADR: -/-