



Acryl 100

Premium-Acryldichtstoff, früh regenfest

Farbton	Verfügbarkeit		
	Anz. je Palette	1056	864
	VPE	12 x 310 ml	12 x 600 ml
	Gebinde-Typ	Kartusche	Alu-Puppe
	Gebinde-Schlüssel	12	60
	Art.-Nr.		
grau	7360	■	■
weiß	7370	■	■
Sonderfarbtöne*	7375		■
*Auf Anfrage			

Verbrauch

Ca. 100 ml/m bei 1 cm² Fugenquerschnitt



Anwendungsbereiche



- Andichten maßhaltiger Bauteile
- Verschließen von Rissen
- Ausbessern von Fassaden, Mauerwerk, Putz- und Holzflächen
- Materialien mit geringer Festigkeit wie z. B. Porenbeton und Gipsbaustoffe
- Holz/Holzfrage, insbesondere im Blockhausbau

Eigenschaften

- Überstreichbar
- Früh regenfest
- Elastoplastisch
- Lösemittelfrei
- Verträglich mit Remmers Holzlasuren

Produktkenndaten

■ Im Anlieferungszustand

Dichte (DIN EN ISO 1183-1A)	1,6 g/cm ³
Viskosität	Pastös/standfest
Hautbildung	Ca. 15 Min. (+23°C/50 % rF)



■ **Im ausreagierten Zustand**

Reißdehnung (DIN EN ISO 8339)	400 %
Dehnspannungswert 100 % (DIN EN ISO 8339)	0,06 N/mm ²
Volumenverlust (DIN EN ISO 10563)	< 20 %
Zulässige Gesamtverformung (DIN EN 15651-1)	12,5 %

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Mögliche Systemprodukte

- **Rundschnur (4260)**
- **Dichtstoffpistole (4701)**
- **Dichtstoffpistole (4706)**
- **Druckluft-Dichtstoffpistole (4707)**

Arbeitsvorbereitung


■ **Anforderungen an den Untergrund**

Der Untergrund muss tragfähig, trocken bis mattfeucht, sauber und fettfrei, Metalle blank sein.

■ **Vorbereitungen**

Fugenbreiten ≥ 1 cm mit Rundschnur unterfüttern.
Stark saugende Fugenflanken grundieren (Acryl 100 1:1 in Wasser).

Verarbeitung



■ **Verarbeitungsbedingungen**

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C

Spitze entsprechend der Fugenbreite schräg abschneiden und Fuge ausspritzen.
Einbautiefe des Materials 75 % der Fugenbreite.

Mit genügendem Druck auf die Fugenflanken aufbringen, dann mit angefeuchtetem Spachtel abglätten.

Verarbeitungshinweise

Die Durchhärungszeit nimmt mit steigender Fugentiefe zu.
Ein Anstrich kann erfolgen, sobald die Oberfläche nicht mehr beschädigt werden kann.

Hinweise

Bis zur genügenden Durchhärtung vor Wassereinwirkung und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.

Hinweise IVD-Merkblatt Nr. 20 sind zu berücksichtigen!

Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.



Arbeitsgeräte / Reinigung

Hand- und Druckluftpistole, Spachtel, Klebeband




Im frischen Zustand mit Seifenlauge.

Remmers Werkzeuge

- > **Dichtstoffpistole (4701)**
- > **Dichtstoffpistole (4706)**
- > **Druckluft-Dichtstoffpistole (4707)**
- > **Fensterfix Abstrichspachtel (4394)**

Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 36 Monate.



Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Leistungserklärung

- > **Leistungserklärung**

CE-Kennzeichnung



1119

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

14

GBI F 042-2

EN 15651-1: 2012

7360

Fugendichtstoff für Fassadenelemente für Innen- und Außenanwendungen,
F-EXT-INT;

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: Mörtel M1

Brandverhalten: Klasse E

Wasserdichtheit und Luftdichtheit

Standvermögen: ≤ 3 mm

Volumenverlust: ≤ 25 %

Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem ≥ 100 %

Eintauchen in Wasser bei 23°C:

Dauerhaftigkeit: bestanden



Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.